








900 STONE CHIP PROTECTION

ОПИСАНИЕ	
<p>Антигравийное покрытие с высокими антикоррозионными и шумопоглощающими свойствами. Идеально подходит для панельного ремонта. После высыхания, образует прочную и эластичную пленку стойкую к различным климатическим условиям. Покрытие может быть окрашено 2K акриловыми, полиуретановыми или любыми другими автоэмальями на водной и сольвентной основе. Цвет черный, белый и серый.</p>	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
<p>900 Stone chip protection имеет очень хорошую адгезию к многим субстратам, предварительно очищенным от грязи, соли, жира и подготовленным соответствующим образом.</p>	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<p><u>Очистка поверхности</u>; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000</p> <p>Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и мощным средством, ополаскивание чистой водой.</p>
	<p><u>Шлифование</u></p> <p>сухое шлифование, финальный шаг с; P180-P220</p>
	<p><u>Очистка поверхности</u>:</p> <p>Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением 900 STONE CHIP PROTECTION с использованием очистителя A1 AS 700</p> <p><i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели</i></p>
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	<p>Продукт готов к применению и не требует разбавления.</p> <p><u>Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты.</u></p>
ОБОРУДОВАНИЕ	
	<p>Оборудование: Распылитель для нанесения антигравийных покрытий.</p> <p>Давление нанесения: 3-4 бар</p> <p>Расстояние до детали: 20-30 см</p>
НАНЕСЕНИЕ	
	<p>Рекомендуется наносить одним толстым слоем. После нанесения удалить клейкие маскирующие материалы.</p> <p>Рекомендуемая толщина покрытия до 700 мкм. мокрого слоя.</p>
ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД СУШКОЙ	



20°C – 15-25 мин

СУШКА




при 20°C – 10 мин. на отлип
при 60°C – 20 мин.
при 20°C – 30 мин.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Последующие покрытия могут наноситься спустя 60-90 мин., в зависимости от температуры воздуха и толщины нанесенного антигравия.
Все 2К грунты A1, акриловые и базовые эмали.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Состав: каучук, смола.

Антикоррозионная стойкость (DIN 50021): более 480 ч. в соляном тумане, при 350 мкм. сухого слоя или более 720 ч. в соляном тумане при 350 мкм. сухого + окраска.

Плотность 1,03 кг/л. Объем 1000мл.

Срок хранения при температуре от +10 до +30 не менее 2 лет.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.

Помещения должны хорошо проветриваться.

Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru