











A1 411 FINISH SOFT

ОПИСАНИЕ	
<p>Ультралегкая наполняющая полиэфирная шпатлёвка премиум класса для кузовного ремонта. Объединяет в себе свойства наполнительной и доводочной шпатлевки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность – наполняюще-отделочная. • Поры затягиваются сами, можно шлифовать через 10 минут после нанесения. • Во время шлифования абразив вообще не забивается. • После 30 минут обладает самой лучшей адгезией к оцинкованным, стальным и после катафореза поверхностям, среди ведущих мировых аналогов. • Исключительная легкость нанесения и обработки. • Отличная механическая прочность и эластичность. • Минимальная степень усадки – до 1% 	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
<p>Шпатлёвка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сталь и алюминий предварительно • Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная • Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты • Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии <p>ВНИМАНИЕ: Шпатлёвку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.</p>	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<p>Очистка поверхности; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700</p> <p>Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.</p>
	<p>Шлифование; сухое шлифование с; P80 – P150</p> <p>Участки металла обработать P80, периферийные участки и старое ЛКП обработать P150</p>
	<p>Очистка поверхности:</p> <p>Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением A1 411 FINISH SOFT с использованием очистителя A1 AS 700</p> <p><i>При обезжиривании металла и полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i></p>
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	

	<p>CARBON 100 г BPO hardener 2-5 г Запрещено превышать рекомендуемые пропорции отвердителя!</p>
НАНЕСЕНИЕ	
	<p>Шпатлёвку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоёв 3 мм Жизнеспособность смеси 4-6 мин при 20°C</p>
СУШКА	
	<p>10-20 минут при 20°C</p>
ШЛИФОВАНИЕ	
	<p>Сухое шлифование P80-P220</p>
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ	
	<p>Все грунты-выравниватели A1</p>
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	<p>Теоретический расход Расход шпатлевки при толщине нанесения 1мм 0,80- 1м2 на литр продукта <i>Практический расход материала зависит от многих факторов; формы объекта, подготовки поверхности, и т.д.</i></p>
<p>ВОС для смеси = 80 [г/л] Плотность: 1,09 (+/- 0,03) кг/л</p>	
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	
	<p>Во время работы с полиэфирными продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.</p>

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru