


490 Epoxy Putty

ОПИСАНИЕ	
Двухкомпонентная шпатлевка на основе эпоксидной смолы, не содержащая растворителей, для нанесения на железные, стальные, цинковые, алюминиевые, стеклопластиковые, деревянные и минеральные основания. Устойчива к морской воде и прилипает даже к слегка влажным основаниям.	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
Шпатлевку можно наносить непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий, а также старые ЛКП и стеклопластик.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<u>Очистка поверхности</u>; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.
	Шлифование; сухое шлифование с; P80 – P150 Участки металла обработать P80, периферийные участки и старое ЛКП обработать P150
	<u>Очистка поверхности</u>: Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением 490 Epoxy Putty с использованием очистителя A1 AS 700 <i>При обезжиривании металла и полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i>
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	490 Epoxy Putty 100 г. Hardener 50 г. Запрещено превышать рекомендуемые пропорции отвердителя!
НАНЕСЕНИЕ	
	Наносить шпателем. Время нанесения 25-30 мин. При 20°C
СУШКА	
	3-5 часов, при 20°C 20-30 мин., при 60°C 15-20 мин ИК сушка.
ШЛИФОВАНИЕ	




Сухое шлифование P80-P240

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Все грунты-выравниватели A1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



VOC 25 г/л

Срок хранения 24 мес. в закрытой упаковке.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с полиэфирными продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.

Помещения должны хорошо проветриваться.

Инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru