




710 1K ETCH PRIMER

ОПИСАНИЕ								
<p>1K протравливающий грунт на основе кислоты, не содержит хроматов для стали, оцинкованной гальванизированной стали и алюминия. Цвет: серый. Композиция на основе функционально-замещенного акрилового сополимера. Предохраняет от коррозии сталь, оцинкованную гальванизированную сталь и алюминий.</p>								
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ								
<p>Металл: голая сталь, оцинкованная гальванизированная сталь и алюминий Отшлифованные заводские покрытия и отвердевшие ремонтные покрытия Отшлифованные электрофорезные покрытия. Полиэфирные шпатлевки</p>								
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ								
	<p><u>Очистка поверхности</u> Удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000. Очистить все поверхности с применением AS 700 Antisilicone Cleaner</p>							
	<p><u>Шлифование</u> Заводское или старое лакокрасочное покрытие - очистить и зашлифовать, удалить все следы коррозии и шлифовать поверхность вокруг пятен коррозии с заходом на старое лакокрасочное покрытие для создания плавного выхода на старое ЛКП</p>							
	<p><u>Очистка поверхности:</u> Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением 710 1K ETCH PRIMER с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000 При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</p>							
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ								
	<p>710 1K ETCH PRIMER 320 THINNER STANDART</p>	<table border="0"> <tr> <td>по объёму</td> <td>по весу</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100 г.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>38 г.</td> </tr> </table>	по объёму	по весу	2	100 г.	1	38 г.
по объёму	по весу							
2	100 г.							
1	38 г.							
<p>710 1K ETCH PRIMER 1,11 г\л 320 THINNER STANDART 0,90 г\л</p>								
ВЯЗКОСТЬ								
	<p>18-20 секунд - DIN cup 4 при 20°C. Жизнеспособность смеси при 20°C - 24 часа</p>							
ОБОРУДОВАНИЕ								
	<p>Установки краскораспылителя Диаметр дюзы Давление нанесения</p>	<p>1,3-1,5 мм 1.7-2.2 бар на входе в краскораспылитель HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке</p>						
НАНЕСЕНИЕ								

	<p>Нанесите равномерный слой на ремонтируемую поверхность. Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении; 10-15µm.</p>
<p>МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА</p>	
	<p>Сушка 15 минут при 20°C перед нанесением последующих покрытий методом «мокрый по мокрому».</p>
<p>СУШКА</p>	
	<p>При 20°C, влажности 65%: Пригоден для шлифовки после: 1.5 ч.</p>
<p>ОБРАБОТКА</p>	
	<p>Сухое шлифование P320-P500 после полного высыхания</p>
<p>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</p>	
	<p>Следующим покрытием могут быть как грунты наполнители, так и базовые или акриловые материалы. В случае, если время выдержки превысило 1,5 часа при 20°C, заматируйте поверхность перед последующим нанесением.</p>
<p>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</p>	
	<p>Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.</p>

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::
Факс.: +7 (495) 229-4257 ::
почта info@europroject.ru