








## 221 SPRAY SEAL (290мл)

ОПИСАНИЕ	
<p>Однокомпонентный распыляемый герметик на основе модифицированного полимера. Не содержит изоцианатов и силикона. Разработан специально для нанесения методом распыления для герметизации швов и сварных соединений в автомобильной отрасли, в строительстве, для ремонта пассажирских вагонов и кузовов автомобилей, промышленных транспортных средств и контейнеров. Способствует защите от коррозии. После полимеризации образует прочное и эластичное соединение с отличной защитой от УФ излучения и атмосферных воздействий. Покрытие может быть окрашено 2К акриловыми, полиуретановыми или любыми другими автоэмалями на водной и сольвентной основе. Цвет бежевый и серый.</p>	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
<p><b>221 Spray seal</b> не требует предварительного грунтования и обеспечивает отличную адгезию к металлам, окрашенным поверхностям, алюминию, поливинилхлориду, стеклопластику, АБС-сополимеров, поликарбоната и пластика в целом (кроме полиэтилена, тефлонов).</p>	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<p><u>Очистка поверхности</u>; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b> и <b>A1 WB 1000</b></p> <p>Предварительная очистка поверхности, имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.</p>
	<p><u>Шлифование</u></p> <p>сухое шлифование, финальный шаг с: P180-P220</p>
	<p><u>Очистка поверхности</u>:</p> <p>Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением <b>221 Spray seal</b> с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b></p> <p><i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели</i></p>
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	<p>Продукт готов к применению и не требует разбавления.</p>
ОБОРУДОВАНИЕ	
	<p><b>Оборудование:</b> Пистолет для герметика пневматический с регулируемой форсункой.</p> <p><b>Давление нанесения:</b> 3-6 бар</p> <p><b>Расстояние:</b> 30-40 см.</p>

**ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД ОКРАСКОЙ**


Выдержка до пленкообразования.  
**23°C – 25-30 мин.**

**СУШКА**

**На отлип:** при 23°C и влажности 50%: 30 - 45 мин.  
**Полимеризация в объёме:** 3мм в сутки.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Герметик может быть окрашен через 30мин. после нанесения, при этом процесс полимеризации не останавливается.  
После полной полимеризации окраска возможна только с применением усилителя адгезии.  
Все 2К грунты А1, акриловые и базовые эмали.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Твёрдость по Шору А (DIN 53505):** 50-55 Н/мм<sup>2</sup>  
**Плотность:** 1,45 ± 0,02 г/см<sup>3</sup>  
**Температуроустойчивость (°C):** - 40 / + 80, кратковременно +120  
**Срок хранения при температуре от +5 до +25 не менее 18мес.**

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Во время работы с продуктами, необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  
Помещения должны хорошо проветриваться.  
Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками А1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::