



A1 615 HS Clear coat лак.

A1 615 HS Clear coat <i>густой лак гр.</i>	A1 615 Hardener <i>отвердитель гр.</i>	MR – 20/ MR – 30 <i>универсальный разбавитель</i>
		0-5%
50	23,6	4,2
100	47,1	8,4
150	70,7	12,6
200	94,2	16,8
250	117,8	21
300	141,3	25,2
350	164,9	29,4
400	188,4	33,6
450	212	37,8
500	235,5	42
550	259,1	46,2
600	282,6	50,4
650	306,2	54,6
700	329,7	58,8
750	353,3	63
800	376,8	67,2
850	400,4	71,4
900	423,9	75,6
950	447,5	79,8
1000	471	84