






### 456 SOFT LIGHT PUTTY

ОПИСАНИЕ					
<p>Облегченная универсальная полиэфирная шпатлёвка. Характеризуется очень хорошей адгезией к оцинкованным металлам, алюминию и стальным поверхностям. Легка в обработке, что существенно ускоряет процесс ее шлифования. Цвет синий.</p>					
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ					
<p>Шпатлевку можно наносить непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий, а также заводские ЛКП.  <b>Не наносите шпатлевку на термопластичные покрытия и кислотные грунты.</b></p>					
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ					
	<p><u>Очистка поверхности</u>; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b>                      Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и мощным средством, ополаскивание чистой водой.</p>				
	<p><b>Шлифование</b>; сухое шлифование с; P80 – P150                      Участки металла обработать P80, периферийные участки и старое ЛКП обработать P150                      Алюминиевые поверхности: P150</p>				
	<p><u>Очистка поверхности</u>:                      Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением <b>456 SOFT LIGHT PUTTY</b> с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b>  <i>При обезжиривании металла и полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i></p>				
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ					
	<table> <tr> <td><b>456 SOFT LIGHT PUTTY</b></td> <td>100 г</td> </tr> <tr> <td><b>PBO hardener</b></td> <td>2-3 г</td> </tr> </table> <p><b>Запрещено превышать рекомендуемые пропорции отвердителя</b></p>	<b>456 SOFT LIGHT PUTTY</b>	100 г	<b>PBO hardener</b>	2-3 г
<b>456 SOFT LIGHT PUTTY</b>	100 г				
<b>PBO hardener</b>	2-3 г				
НАНЕСЕНИЕ					
	<p>Наносить шпателем. Время нанесения: при 10°C - 7 мин.                      при 20°C - 5мин.                      при 30°C - 4мин.</p>				
СУШКА					




Время сушки: при 10°C - 30 мин.  
при 20°C - 25мин.  
при 30°C - 15мин.  
ИК сушка: 5мин., дистанция 80см, 70°C.

#### ШЛИФОВАНИЕ




Сухое шлифование P80-P220

#### ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Все грунты-выравниватели A1

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



VOC 25г/л  
Плотность при 20°C: 1,2 г/л  
Срок хранения 12 мес. в закрытой упаковке, при температуре от +5 до +30°C

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с полиэфирными продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

#### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной



спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта [info@europroject.ru](mailto:info@europroject.ru)